

## WOSK TWARDY OLEJNY RAPID

Idealny do stosowania na podłogach drewnianych w pomieszczeniach. Bardzo trwały i wytrzymały. Szybkoschnący.



3232 Bezbarwny  
Jedwabisty Połysk



3262 Bezbarwny,  
Matowy

### OPIS PRODUKTU

Profesjonalna, szybkoschnąca, bezbarwna powłoka o specjalnej twardości powierzchni, w niezwykle sposób łącząca w jednym, wyjątkowym produkcie zalety naturalnych wosków i olejów roślinnych. Wosk Twardy Olejny Rapid jest odporny na brud, wodę i ścieranie, a pokryta nim powierzchnia jest przyjemna w dotyku. W porównaniu do tradycyjnych lakierów, zawartość składników roślinnych pozwala otrzymać jednolite zabarwienie i harmonijne pokrycie powierzchni.

Produkt łatwy w aplikacji - nie wymaga gruntowania i międzyszlifu - oszczędza czas i pieniądze. Powłoka jest mikroporowata i dostosowana do potrzeb drewna, pozwala mu swobodnie oddychać, nie rozwarstwa się, nie pęka, ani nie łuszczy się. Odporna na zabrudzenia z wina, piwa, coli, herbaty, soków owocowych, mleka i wody zgodnie z normą DIN 68861 – 1A.


Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

### ZASTOSOWANIA ZALECANE

Wosk Twardy Olejny Rapid jest przeznaczony do zabezpieczania wszystkich podłóg drewnianych: z desek litych, warstwowych i pokładowych, płyt OSB i podłóg korkowych, a także mebli.

### SKŁADNIKI

Produkt na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych (olej słonecznikowy, sojowy, ostowy; wosk karnauba i kandelila), parafina, sykatywy (suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze. Składniki lotne: odaromatyzowana benzyna lakowa (nie zawiera benzenu). Produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy UE (2004/42/EC) w sprawie maksymalnej dopuszczalnej zawartości LZO wynoszącej 500 g/l (kat. A/i (2010)). Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie.



### DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy : 0,88-0,91 g/cm<sup>3</sup>

Lepkość: 25-45s DIN EN ISO 2431/4 mm tiksotropowa,

Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temp. zapłonu: 35-52°C wg. DIN EN ISO 2719

### MAGAZYNOWANIE

Do 5 lat i więcej, pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W przypadku zagęszczenia produktu pod wpływem niskiej temperatury, przechowywać produkt w temperaturze pokojowej na 24 - 36 godzin przed użyciem.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i nie zmrożona (zawartość wilgoci maks. 18%).

Wosk Twardy Olejny Rapid jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem produkt starannie wymieszać.

Starannie usunąć plamy mikroporowate. Całkowicie usunąć stare powłoki malarskie i lakiernicze. W czasie szlifowania należy zawsze zakładać maskę przeciwpyłową. Wypełnić spękania, dziury i otwory po sękach (najlepiej Szpachlą do drewna Osmo). Starannie oszlifować powierzchnie drewna. Rozpocząć od gruboziarnistego papieru ściernego a wykończyć papierem ściernym do podłóg P120-150, do mebli P180-240. Przed nałożeniem powłoki olejowej usunąć pył ze szlifowania przy pomocy miotły lub odkurzacza.

Wygląd wykończonej powierzchni zależy, między innymi, od naturalnej charakterystyki drewna. W związku z powyższym należy zawsze wykonać próbne nałożenie produktu, zwłaszcza w przypadku powierzchni nieznanymi.

## METODY APLIKACJI

Produkt rozprowadzić dokładnie cienką i równomierną warstwę po czystym i suchym drewnie, wzdłuż włókien, przy pomocy pędzla z naturalnego włosia Osmo, wałka mikrofibrowego Osmo lub szczotki Osmo 150 mm przez 10-15 minut. Usunąć nadmiar produktu.

Pozostawić do wyschnięcia przez 4 do 5 godzin, zapewniając dobrą wentylację.

Po wyschnięciu szybko nanieść drugą, równie cienką, warstwę. W czasie renowacji już nawoskowanej powierzchni, zazwyczaj wystarczy nałożenie pojedynczej warstwy na czyste i suche podłoże.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przy pomocy środka do czyszczenia pędzli firmy Osmo (nie zawiera związków aromatycznych).

## CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia, ok. 4-5 godzin (normalne warunki atmosferyczne, 23°C/50 % wilgotności wzgl.). Niższe temperatury i/lub wyższa wilgotność mogą wydłużać czas schnięcia. Należy zapewnić dobrą wentylację podczas schnięcia. Powłoka jest całkowicie utwardzona po 2-3 tygodniach od nałożenia.

## POKRYCIE

1 litr wystarcza na ok. 24 m<sup>2</sup> powierzchni pokrytej jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna. Wszelkie informacje odnoszą się do gładkich i skrawanych/obrobionych powierzchni. Inne powierzchnie nie gwarantują całkowitego pokrycia.

## UWAGA

Oleje podkreślają naturalny odcień drewna (trwały efekt wilgotności). Nałożenie nadmiernej ilości produktu przy niewystarczającej wentylacji może spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.

W przypadku nakładania produktu na ciemne i bogate w ekstrakty gatunki drewna twardego (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy użycie bezbarwnego wosku wykończeniowego do drewna

Wosku Olejnego do Egzotyków Osmo. Zaleca się próbne nakładanie produktu. Na podłogi korkowe, ze względu na ich wysoką chłonność, nakładać bardzo cienką warstwę wosku. Należy też liczyć się z dłuższym czasem schnięcia (min. 6 - 8 godz.).

Uwaga: We wnętrzach szaf i szuflad nakładać tylko raz cienką warstwę przy pomocy szmatki. Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Rapid są łatwe w pielęgnacji. Grubsze zabrudzenia usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza. Do czyszczenia należy używać koncentratu Osmo Wisch-Fix rozcieńczonego z wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem. W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć Środka do pielęgnacji i czyszczenia wosku Osmo. Aby uzyskać większy połysk, po dokładnym wysuszeniu należy nałożyć cienką warstwę Środka do pielęgnacji i czyszczenia wosku Osmo, po wysuszeniu wypolerować.

## UWAGA

Łatwopalna płyn jak i opary. Trzymać z daleka od otwartego ognia. Chronić przed dziećmi. Nie palić. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Produkt zawiera 2-butanonoksym. Może powodować reakcje alergiczne. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość /pojemniki utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji substancji chemicznych (AVV 08 01).

Ostrzeżenie: Szmatki zwilżone produktem należy wypłukać niezwłocznie po użyciu lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (ryzyko samozapłonu). Sucha powłoka klasyfikowana jest zgodnie z normą DIN 4102 jako B2 (palność normalna).

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

## UTYLIZACJA

Pozostałości produktu oraz całkowicie opróżnione opakowania należy utylizować zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lokalnymi (kod odpadu 08 01 11). Do recyklingu należy oddawać wyłącznie puszki opróżnione.

## ODCIENIE BARW

3232 Bezbarwny, Jedwabisty Połysk

3089 Bezbarwny, Matowy

ROZMIARY PUSZEK 0,75 L; 2,50 L; 10 L; 25 L

Powyższe informacje przedstawiono zgodnie z najlepszą wiedzą, jednak bez żadnych gwarancji.

Wersja 06/15